

TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동) TEL (062)956-7071 FAX (062)956-7074

성적서번호 : TAK-2026-092510
대 표 자 : 배동환,이원진
업 체 명 : (주)삼표시멘트 광양슬래그공장
주 소 : 전라남도 광양시 태인3길 90, 삼표시멘트 광양 사무실
시 료 명 : 콘크리트용 고로슬래그 미분말(S/P 3종)

접 수 일 자 : 2026년 07월 02일
시험완료일자 : 2026년 08월 07일

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
밀도	g/㎤	-	2.90	KS F 2563 : 2020
비표면적	㎠/g	-	4 460	KS F 2563 : 2020
활성도지수(재령7일)	%	-	69	KS F 2563 : 2020
활성도지수(재령28일)	%	-	83	KS F 2563 : 2020
플로값비	%	-	100	KS F 2563 : 2020
염화물 이온(Cl)	%	-	0.00	KS F 2563 : 2020 (준용)
강열감량	%	-	0.13	KS F 2563 : 2020 (준용)
MgO	%	-	2.89	KS F 2563 : 2020 (준용)
SO_3	%	-	2.94	KS F 2563 : 2020 (준용)

- 용 도 : 품질관리용

- 끝 -

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며,
성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Kim Donghee
작성자 : 김동희
Tel : 032-570-9647

Lee Seong-gyu
기술책임자 : 이성규
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 08월 07일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code